

HYGGE Paint

Инструкция по работе с краской

Tømmer

Адгезионный
грунт



Общая информация

Грунтовка Tømmer by HYGGE Paint обеспечивает прочное и качественное сцепление с поверхностью. Подходит для работы со всеми видами красок на водной основе.

Характеристики

Тип	Адгезионный грунт
Область применения	Подходит для нанесения на керамическую плитку, твердый ПВХ, стекло, ламинат, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными красками поверхности, а также для поверхностей, окрашенных промышленным способом (перекрашивание мебели).
Плотность грунта	1,2 кг/л
Расход на 1 слой	До 10 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Температура при нанесении	От +5°C
Влажность при нанесении	Не выше 80%
Разбавитель	Кондиционер «Assistent» т. м. «HYGGE Paint»
Рекомендованное количество слоев	1-2 слоя
Нанесение второго слоя	Минимум через 4 часа
Объем тары	0,9 л; 2,7 л

Область применения

Подходит для нанесения на керамическую плитку, твердый ПВХ, стекло, ламинат, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными красками поверхности, а также, для поверхностей, окрашенных промышленным способом (перекрашивание мебели).

Подготовка поверхности

Перед нанесением поверхность подшлифовать и обеспылить. Шлифовальную пыль, опилки, смолу, загрязнения удалить соответствующим инструментом.



Ранее окрашенная поверхность

Если прежнее покрытие краской отслаивается, его необходимо удалить при помощи скребка, отшлифовать всю поверхность и снять остатки пыли щеткой. При наличии известковой краски или меловой побелки их следует удалить. После этого требуется промыть поверхность мыльным раствором, затем чистой водой и полностью просушить. Все имеющиеся дефекты и неровности замаскировать шпатлевкой соответствующего назначения. После высыхания поверхность следует отшлифовать и очистить от остатков пыли. Глянцевые поверхности необходимо предварительно зачистить наждачной бумагой для придания шероховатости, которая обеспечивает лучшее сцепление покрытия.



Каменные, бетонные и зашпатлеванные поверхности

Прежде чем наносить грунтовку на недавно оштукатуренные или выложенные камнем поверхности, следует позволить им полностью высохнуть в течение 20–30 дней. Все дефекты, трещины и неровности необходимо тщательно зашпатлевать и выровнять, после его отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.



Гипсокартон, древесностружечные и древесноволокнистые плиты

Все стыки между панелями и плитами необходимо выровнять шпатлевкой, затем эти участки следует тщательно отшлифовать и удалить щеткой образовавшуюся пыль. Для герметизации стыков требуется прикрепить шовную ленту шпатлевкой, места крепления ленты выровнять, отшлифовать и очистить от пыли.



Деревянные поверхности

Перед нанесением грунтовки деревянную поверхность требуется предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. После этого следует обработать сучки специальным лаком или грунтом соответствующего назначения. Все дефекты необходимо зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.

Нанесение грунтовки

После вскрытия банки грунтовку необходимо процедить через частое сито или двойной слой марли, чтобы избежать попадания подсохших элементов состава с торцов и крышки тары в основной объем. Перед нанесением грунтовки деревянную поверхность требуется предварительно очистить от пыли и удалить скребком смолу, выделяющуюся из сучков. После этого следует обработать сучки специальным лаком или грунтом соответствующего назначения. Все дефекты необходимо зашпатлевать и выровнять, далее отшлифовать поверхность и удалить с нее пыль.

При грунтовании рекомендуемая температура воздуха в помещении не ниже +10°C и не выше +30°C, а влажность воздуха 60-70% (максимально допустимая – 80%). Перед нанесением грунтовки необходимо заклеить малярной клейкой лентой все элементы интерьера в помещении, которые нежелательно испачкать краской (дверные проемы, откосы окон, розетки и другие). Перед использованием состав необходимо тщательно перемешать, при необходимости допустимо разбавить грунтовку для первого слоя кондиционером «Assistent» т.м. «HYGGE Paint» не более 5% по объему. Наносить покрытие следует в 1-2 слоя на сухую чистую поверхность. При разбавлении грунтовки другими составами, в т.ч. водой, бренд HYGGE Paint не может нести гарантию за полученный результат.



Нанесение кистью

Рекомендуется использовать кисти удобного вам размера из синтетических материалов. Перед началом работы кисть требуется промыть чистой водой и просушить сухой тканью без ворса. Не допускайте слишком глубокого погружения кисти в грунтовку, а также излишков состава на кисти – в противном случае возможно образование подтеков на поверхности.



Нанесение валиком

Для грунтования гладких поверхностей и потолка рекомендуется использовать валик с коротким ворсом (0,8-0,95 см), для негладких и фактурных поверхностей – валик с длинным ворсом (1,5 см), который обеспечит равномерное покрытие. При использовании валика и кюветы необходимо наносить грунтовку методом раскатывания.



Распыление грунтовки

Чтобы достичь максимально равномерного покрытия поверхности грунтовкой, рекомендуется использовать безвоздушный распылитель с размером сопла 0,013-0,021" при давлении 130-180 бар.

Очистка инструментов

По завершении работ с грунтовкой все использованные инструменты следует тщательно промыть в чистой теплой воде. Не допускайте хранения кистей и валиков в воде до следующего применения: это ухудшает качество инструмента, что впоследствии негативно влияет на результат нанесения покрытия.

Условия хранения и транспортировки

После использования необходимо хранить остатки грунтовки в плотно закрытой таре в сухом, прохладном месте при температуре выше +5°C, тщательно предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. При соблюдении описанных выше условий срок годности грунтовки в невскрытой банке составляет 3 года.

Утилизация

После использования тару следует утилизировать как бытовые отходы с учетом современных стандартов по защите окружающей среды.

Меры предосторожности

Перед началом работ необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией, находящейся на таре с грунтовкой. Проводить грунтование следует в проветриваемом помещении. Во время работы необходимо надевать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания состава в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать распыленную грунтовку. Не смешивать с красками и растворителями. Хранить строго в недоступном для детей месте.